



# CBC

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

## CarboStop U

### Однокомпонентная смола с с интегральным катализатором



#### ОПИСАНИЕ:

Реагирующая с водой однокомпонентная смола с интегральным катализатором, не содержит фтора-хлора-углеводорода и фталатного пластификатора. Готова к применению без смешивания.

#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Остановка поступления воды (также морской воды)
- Упрочнение грунта
- Заделка буровых скважин
- Изоляция при проходке туннелей

#### ПРИМЕНЕНИЕ:

КарбоСтоп U вступает в реакцию с водой. Поэтому в открытых канистрах может образоваться пленка на поверхности из-за влажности, содержащейся в воздухе, но это не влияет на работу насоса.

КарбоСтоп U нагнетается в водоносные зоны как однокомпонентное вещество через герметизаторы с помощью ручных или механических насосов. При контакте с водой реакционная смесь сильно вспенивается и затвердевает. Если в изолируемой зоне воды недостаточно, для полного отверждения массы КарбоСтоп необходимо предварительное или последующее нагнетание воды.

#### РЕКОМЕНДАЦИИ:

Мы рекомендуем перед применением выдержать продукты не менее 12 часов при минимальной температуре 15 °С, чтобы продукты достигли необходимой для применения температуры от 15 °С до 30 °С.

#### ИНФОРМАЦИЯ О РИСКАХ И МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С КАРБОСТОП U:

Вреден при вдыхании. Вызывает раздражение глаз, дыхательных путей и кожи. Риск серьезного вреда для глаз. Может вызвать сенсбилизацию при вдыхании или контакте с кожей. Не вдыхать распыленное вещество. При контакте с глазами промыть их сразу большим количеством воды и обратиться к врачу. При контакте с кожей сразу промыть большим количеством воды. При недостаточной вентиляции носить респиратор. В случае какой-либо травмы или плохого самочувствия, немедленно обратиться к врачу (у изготовителя есть листок безопасности).

## УПАКОВКА:

5.5 кг в канистре 22 кг в канистре

## ХРАНЕНИЕ:

Не менее шести месяцев после даты отгрузки или двенадцать месяцев с даты производства при хранении в сухом месте при температуре между 10 и 30°C. За это время вязкость может увеличиться примерно на 100 % это не влияет на работоспособность продукта.

## ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЕ:

Плотность при 25°C	1150 ± 40 кг/м <sup>3</sup>
Цвет	коричневый
Точка вспышки	> 100 °C
Вязкость при 5° C	2900 ± 300 мПа*с
Вязкость при 10° C	2100 ± 200 мПа*с
Вязкость при 15° C	1200 ± 100 мПа*с
Вязкость при 25° C	425 ± 75 мПа*с

ПОСТАВЩИК: ООО «СВС МАРКЕТ»



ИНН: 9717084681

КПП: 771701001

Тел.: +7 (495) 151-15-33

E-mail: [info@svstop.ru](mailto:info@svstop.ru)

Сайт: [svstop.pro](http://svstop.pro)